

压力试验


| | | | | |
|------|---------|-----|----|-----|
| 样品编号 | (1) | | | |
| 样品名称 | 填充气袋 | | | |
| 试验项目 | 压力试验 | | | |
| 试验依据 | 客户要求 | | | |
| 试验环境 | T | 30℃ | RH | 66% |
| 试验设备 | 动态压力试验机 | | | |

试验要求:

按照试验依据要求进行该项试验。

试验过程:

将填充气袋试验样品充气,充气气压值为 0.004Mpa, 放于动态压力机的下压板上, 根据试验的要求在充气袋试验样品上面加压, 直至充气填充气袋试验样品被压溃为止, 记录最大压力值, 动态压力试验机的上压板的下压速度为 12.7mm/min。

试验照片:

压力试验

试验结果:

填充气袋试验样品的最大压力值为 63000N。

试验设备:

| 设备编号 | 试验设备 | 生产厂商 | 规格型号 | 检定日期 | 检定周期 |
|------|---------|--------------|-------|------------|------|
| Y012 | 动态压力试验机 | 法国 SEREME | 100kN | 2003.10.14 | 1年 |

(报告正文结束)

